

Strain tensors

강의명: 금속가공학특론 (AMB2004)

정영웅

창원대학교 신소재공학부

YJEONG@CHANGWON.AC.KR

연구실: #52-212 전화: 055-213-3694

Homepage: [HTTP://YOUNGUNG.GITHUB.IO](http://YOUNGUNG.GITHUB.IO)

Strain tensor

- Strain 물리량은 shape change를 정량적으로 표현할 때 geometrical effect를 *줄여* (혹은 제거하여) 나타낸다.
- Strain 물리량도 stress 와 마찬가지로 2nd order tensor로 나타낸다.
- 앞으로 1차원의 strain부터 3차원까지 점점 차원을 높이면서 이해하도록 하겠다.
- Cauchy stress가 역학에서 prevail. 하지만 strain의 경우 몇몇 구분되는 방법들이 존재한다.
- Strain theories are divided into two groups
 - Finite strain theory (not discussed in the current lecture)
 - Small strain theory (infinitesimal strain theory; small deformation theory; small displacement-gradient theory and so forth..)


Strain tensor

- 응력 텐서를 설명할 때, 3차원 공간상에 3개의 수직면에 작용할 수 있는 응력 성분을 제시하여 설명하였다.
- 변형률 텐서도 이와 유사하게, 3차원 공간상에 3개의 수직한 '선'을 가지고 설명할 수 있다.
- 변형률 텐서를 배우며 가장 주의해야 할 점은 전단 변형 성분이 '회전'으로 이어질 수 있으며, 이는 '변형률'에서 제외 되어야 한다는 점이다.

1차원 strain

- 1차원의 좌표계로 설명이 가능한 '길이' 단위의 무한소로 설명하자.

$\overset{\longrightarrow}{e_1}$
1차원 좌표계
(e_1 : basis vector)



Δx : Initial length
 Δu : 1D displacement
 u : translation

일차원 변형률 $\frac{\Delta u}{\Delta x}$

늘어날 수 있는
1차원적 구조물(선)
에서 위의 해석을
생각해보면 ...

위치에 따라
다른 변형
가능!


아주 짧은 시간내에서
생긴 변화라면, Δu 와 Δx
모두 매우 작은 값

주어진 전체 물질의 아주 작은 점마다 각기 다른
strain을 가질 수도 있다. (비균질한 변형률 발생)


2차원 strain#2 (small strain)

■ 2차원의 좌표계로 설명이 가능한 '길이' 단위의 무한소로 설명하자.

한 점의 좌표: (x_1, x_2)



시간 = t_0



$$\Delta\mathbf{x} = (\Delta x_1, \Delta x_2) \text{ at } t = t_0$$

2차원 좌표계
(e_1, e_2 basis vectors)

시간 $\Delta t (= t_1 - t_0)$ 이 지나며 물질 무한소의 각 점 P, Q에게는 각각 u_i 의 이동과 Δu_i 의 변위(displacement) vector가 발생했다.

시간 = t_1

P at t_1

$$(x_1 + u_1, x_2 + u_2)$$

$$(x_1 + \Delta x_1 + \Delta u_1, x_2 + \Delta x_2 + \Delta u_2)$$

Q at t_1

$$\Delta\mathbf{x} = (\Delta x_1 + \Delta u_1 - u_1, \Delta x_2 + \Delta u_2 - u_2) \text{ at } t = t_1$$

$\mathbf{u} = (u_1, u_2)$: translation vector

$\Delta\mathbf{u} = (\Delta u_1, \Delta u_2)$: displacement vector

u_i : translation
(전체 이동)

Δu_i : 변위

$$\Delta\mathbf{x} = (\Delta x_1, \Delta x_2) \text{ at } t = t_0$$

주어진 전체 물질의 아주 작은 점마다 각기 다른 strain을 가질 수도 있다. (비균질한 변형률 발생)

2차원에서의 2nd order tensor \mathbf{d} 의 정의

tensor \mathbf{d} 는 '변형률'
텐서가 아니다

$$d_{ij} = \lim_{\Delta\mathbf{x} \rightarrow 0} \frac{\Delta u_i}{\Delta x_j}$$

$$= \frac{\partial u_i}{\partial x_j}$$

2차원 strain#3 (small strain)

$$d_{ij} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta u_i}{\Delta x_j} = \frac{\partial u_i}{\partial x_j}$$

$$d_{11} = \frac{\partial u_1}{\partial x_1}, d_{12} = \frac{\partial u_1}{\partial x_2}, d_{21} = \frac{\partial u_2}{\partial x_1}, d_{22} = \frac{\partial u_2}{\partial x_2},$$

$$d_{ij} = \frac{\partial u_i}{\partial x_j} \quad (i, j = 1, 2)$$

tensor d 의 물리적 의미?

무한소 물질점에서 임의의 운동에 의해 발생하는 (무한히 작은)길이 벡터의 변화를 설명해준다.

물질에 어떠한 운동이 발생한다면, 특정 물질점의 길이 벡터(Δx)에 해당하는 변위 벡터(Δu)를 다음과 같이 구할 수 있다.

$$\Delta u_i = d_{ij} \Delta x_j$$

Small strain theory에 따르면 앞서 정의된 d_{ij} 텐서의 각 성분값은 1보다 무척 작아야 한다.

Kronecker delta and deformation gradient


다른 하나 중요한 물리량 중 하나는
Deformation gradient tensor F :

$$F_{ij} = d_{ij} + \delta_{ij}$$

δ_{ij} 는 Kronecker delta 라 불리며 다음의 성질을 따른다.

If $i = j$, $\delta_{ij} = 1$

If $i \neq j$, $\delta_{ij} = 0$




F 의 중요 성질:

$$\Delta x_i^{t=t_1} = F_{ij} \Delta x_j^{t=t_0}$$

예제

한 물체가 다음과 같이 어떠한 운동에 의해 ‘균일하게’ 변형이 되었다.



Displacement gradient tensor

$$d_{11} = \frac{\partial u_1}{\partial x_1} = \frac{4 - 2}{2}$$

$$d_{22} = \frac{\partial u_2}{\partial x_2} = \frac{3 - 2}{2}$$

$$d_{21} = \frac{\partial u_2}{\partial x_1} = 0$$

$$d_{12} = \frac{\partial u_1}{\partial x_2} = 0$$


$$d_{ij} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0.5 \end{bmatrix}$$

$$F_{ij} = d_{ij} + \delta_{ij}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0.5 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1.5 \end{bmatrix}$$

한 점의 좌표: (x_1, x_2)




2차원 좌표계
(e_1, e_2 basis vectors)

예제


한 물체가 다음과 같이 어떠한 운동에 의해 ‘균일하게’ 변형이 되었다.

한 점의 좌표: (x_1, x_2)



$$d_{ij} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0.5 \end{bmatrix}$$

$$F_{ij} = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1.5 \end{bmatrix}$$



2차원 좌표계
(e_1, e_2 basis vectors)


$$F_{ij}l_j = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1.5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix} = [4 \ 3]$$

$$l = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} -2 \\ 2 \end{bmatrix} \quad F_{ij}l_j = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1.5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -2 \\ 2 \end{bmatrix} = [-4 \ 3]$$


F_{ij} does not account for ‘translation’

Displacement and strain


- Goal: Displacement와 strain의 관계를 이해하고 더 나아가 displacement에서 strain을 '추출' 해낼 수 있는 방법을 이해한다.



1. 공통 좌표계에서 표기



2. Translation 제거



Displacement
gradient tensor


3. Rotation 제거

Strain = The 'symmetric'
part of displacement
gradient tensor

Displacement and strain

Displacement: 특정 한 점이 차지하던 position을 또 다른 position으로 옮겨준다.


\vec{u} : displacement vector




\vec{u} vector maps a single point P to P'

$\vec{u}(x_1, x_2)$: displacement vector field
maps various points to various points.

In case \vec{u} field is uniform, which means that \vec{u} is the same for all points, the material only translates in the space (no deformation).




Deformation occurs only when \vec{u} field is not uniform, which means that \vec{u} varies when changing the locations.



Warning: there are cases that \vec{u} field is not uniform, but no deformation occurs
(We'll get back to this later).

Displacement and strain

In case $\vec{u}(x_1, x_2)$ is not uniform (case 1)



파란 화살표로 옮겨진
점의 물질은 기준이
되는 점에 비해
녹색으로 표현된 만큼
차이나는 점으로
옮겨졌다.

A diagram showing a green vector Δu decomposed into components along the e_1 and e_2 axes. Dashed lines indicate the projection of the vector onto the axes. The equation $\Delta u = \Delta u_1 e_1 + \Delta u_2 e_2$ is shown in a green box.

주어진 좌표계의 성분들로
decompose


$$\Delta u = \Delta u_1 e_1 + \Delta u_2 e_2$$

\vec{u} 가 공간에 따라 어떻게
얼마나 달라지는지
나타내는 수학적 방법
(gradient)


$\frac{\Delta u(x)}{\Delta x} = d(x)$ 로 표기
하자.

Displacement and strain

In case $\vec{u}(x_1, x_2, x_3)$ is not uniform (case 1; pure stretching)



In case $\vec{u}(x_1, x_2, x_3)$ is not uniform (case 2; pure rotation)



Non-uniform displacement field does not always mean that the material is ‘deformed’.


Non-uniform displacement field may contain a contribution from ‘rotation’.

Therefore, if you want to ‘extract’ only the ‘deformation’, you have to exclude ‘rotational’ contribution from the displacement field.

Displacement gradient to strain

- $d_{ij} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta u_i}{\Delta x_j} = \frac{\partial u_i}{\partial x_j}$
- $\varepsilon_{ij} = \frac{1}{2}(d_{ij} + d_{ji})$
- 위 특성으로 인해
- $\varepsilon_{ij}^T = \varepsilon_{ij}$ (즉, symmetry 가진다)

Example



위의 금속 판재에 냉간 압연을 하여 두께, 너비, 길이가 각각 t_1, w_1, l_1 으로 바뀌었다.

- 부피 변형률 $\ln\left(\frac{V_1}{V_0}\right)$ 값을 $\varepsilon_{11}, \varepsilon_{22}, \varepsilon_{33}$ 요소로 표현하여라.

$$\frac{V_1}{V_0} = \frac{l_1 w_1 t_1}{l_0 w_0 t_0} \quad (1)$$

(1) 의 양변에 자연 로그를 사용하면

$$\ln\left(\frac{V_1}{V_0}\right) = \ln\left(\frac{l_1}{l_0}\right) + \ln\left(\frac{w_1}{w_0}\right) + \ln\left(\frac{t_1}{t_0}\right) = \varepsilon_{22} + \varepsilon_{11} + \varepsilon_{33}$$

따라서 부피변화가 없다면, 즉 $\ln(1) = 0$, 따라서 $\varepsilon_{11} + \varepsilon_{22} + \varepsilon_{33} = 0$

Example

■ 전단 변형률은 부피 변화와 무관하다.

■ Let's check

This excell sheet proves a means of coordinate system transformation		
	angle	radian
Three Euler angles	phi1 Phi phi2	45 0.785 30 0.524 20 0.349
삼각 함수 값들		transformation matrix R
cos(phi1)	0.707 sin(phi1)	0.707
cos(Phi)	0.866 sin(Phi)	0.500
cos(phi2)	0.940 sin(phi2)	0.342
(transformation matrix) ^t = R ^t =R ⁻¹		
2nd rank tensor in matrix form	R.T	2nd rank tensor after coordinate transformation
1 0 0 0 -1 0 0 0 2	0.455 -0.874 0.342 -0.817 -0.334 0.940 0.354 0.354 1.732	-0.498 -0.503 0.766 -0.503 0.998 0.643 0.766 0.643 1.500
1st rank tensor (i.e., vector) in array form	R.v 1st rank tensor (vector) after coordinate transformation	
1 0 0	0.4550193 -0.8172866 0.3535534	

Recap

- Measurement of force and displacement from tension tests
- Physical quantity to remove the effect of geometry: engineering stress/engineering strain
- Two types of stress (strain):
 - Normal (tension + , or compression -)
 - Shear (forward +, backward -)
- There are three independent planes in 3D; On each plane 1 normal + 2 shears.
- Thus nine independent components comprise the stress (strain) state.
- Coordinate transformation (axes transformation)
 - Coordinate transformation does not change the physical quantity (stress, strain)
 - Coordinate transformation changes the values of components and the directions of planes associated with the stress (or strain).
- Practice coordinate transformation using the Excel, Fortran code, Python code.